

**ТУ 2229-008-59051599-2014**

Синтетический низкотемпературный кремнийорганический теплоноситель CONDOR OIL Silica SLX – высокоэффективный жидкофазный теплоноситель для закрытых систем охлаждения, работающий при температурах от -100 до + 140 °С, один из самых низкотемпературных жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.

По физико-химическим показателям теплоноситель CONDOR OIL Silica SLX соответствует данным, указанным в таблице

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Плотность при 20°С, г/см ³	0,820-0,870
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	55
Температура замерзания(кристаллизации), °С, менее	Минус 110
Кинематическая вязкость при 25°С, сСт, не более	1,75
Кинематическая вязкость при 0 °С, сСт, не более	10

Теплоноситель CONDOR OIL Silica SLX поставляется в металлических бочках вместимостью 175 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL Silica SLX

теплоноситель CONDOR OIL Silica SLX транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL Silica SLX должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL Silica SLX не ограничен.

По вопросам приобретения CONDOR OIL Silica SLX и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов