



CONDOR OIL GL-1 140



сезонное (летнее) ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло, производящееся с использованием высоковязкого сырья и антиокислительной присадки. Благодаря использованию в качестве основы высоковязкого компонента масло обеспечивает прочную масляную пленку на трущихся деталях, тем самым защищая их от износа. Обладает стабильностью к окислению, антипенными и антикоррозионными свойствами, не содержит противозадирных присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GL-1 140

Преимущества

- Высокая вязкость масел обеспечивает высокую прочность смазывающей пленки и хорошие смазывающие свойства
- Хорошая антиокислительная стабильность
- Совместимы с материалами уплотнений, используемыми в производстве узлов и агрегатов трансмиссий
- Снижают износ и шум при работе трансмиссии

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OILGL-1	CONDOR OILGL-1
		90	140

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GL-1 140

Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С		214	419
при 100 °С	ГОСТ 33	18	27
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90	89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	271	280
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16	-14
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	893	898

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-1 140 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов