



CONDOR OIL GL-4 80W-90



ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло, разработанное для использования в механических коробках передач легкой, грузовой и внедорожной техники. Масло обеспечивает высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

Преимущества

- Отличные противоизносные свойства → защита синхронизаторов, передач с зубчатым зацеплением от истирания и изнашивания → сохранение срока службы механической КПП
- Стабильность вязкости → сохранение необходимой несущей способности масла на всем интервале замены обеспечивает надежное смазывание →

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



стабильная работа механической КПП

- Значительная стойкость против окисления → минимизация формирования отложений на зубьях шестерней и синхронизаторах → плавность переключения передач
- Отличные низкотемпературные свойства → CONDOR OILGL-4 75W-85 и 75W-90 обеспечивают работоспособность трансмиссии при низких температурах окружающего воздуха → снижение простоев транспортного средства
- Высокие антикоррозионные свойства → предотвращение коррозионной активности, вызываемой кислотами по отношению к синхронизаторам → увеличение межремонтных пробегов
- Низкая склонность к образованию пены → отличное смазывание → надежность работы оборудования

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	75W-85	75W-90	80W-85	80W-90	90	140
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	12,8	15,36	12,5	14,5	16,7	25,7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость динамическая по Брукфилдлу при -26 °С, мПа*с	—	—	147000	147000	—	—
при -40 °С, мПа*с	ASTM D 2983	90000	145000	—	—	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	216	218	224	232	238
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-42	-29	-30	-15
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 4052	859	855	890	893	893
Трибологические характеристики при 20 °С на ЧШМ:						
Индекс задира (Из), Н	ГОСТ 9490	623	575	560	575	570
Нагрузка сваривания (Рс), Н		5204	3920	3479	3920	3950

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-4 80W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов