



CONDOR OIL GL-5 85W-140



ТРАНСМИССИОННОЕ масло, предназначенное для использования в ведущих мостах с любым типом зубчатого зацепления, включая гипоидные передачи, установленные на грузовых автомобилях и внедорожной технике, работающей в тяжелых условиях эксплуатации. Масло разработано специально для регионов с жарким климатом. Высокая несущая способность масла эффективно предотвращает износ, задиры и разрушение рабочих поверхностей шестерен при повышенных температурах окружающего воздуха.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Высокие противозадирные свойства → формирование поверхностных слоев, снижающих трение рабочих поверхностей зубьев шестерней при высоких нагрузках → уменьшение температуры в мостах
- Стабильные вязкостные характеристики → сохранение необходимой толщины масляной пленки для защиты зубьев шестерней → сохранение ресурса трансмиссии
- Высокая стабильность против окисления → сохранение эксплуатационных характеристик при повышенных температурах применения → возможность работы в тяжелых условиях эксплуатации
- Защита от коррозии → замедление процессов коррозии цветных металлов → снижение затрат на эксплуатацию
- Стойкость к образованию пены → минимизация формирования пены и надежное смазывание → максимизация срока службы шестерней
- Совместимость с материалами уплотнений → инертность по отношению к сальникам и уплотнениям → снижение затрат на дополнительное обслуживание

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OILGL-5 85W-140	CONDOR OILGL-5 140
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	25,5	25,8
Вязкость динамическая по Брукфильду при -12 °C, мПа*с	ASTM D 2983	42500	—
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	250	258
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-19	-13

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GL-5 85W-140

Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	905	902
Трибологические характеристики при 20 °С на ЧШМ:			
Индекс задира (Из), Н	ГОСТ 9490	666	670
Нагрузка сваривания (Рс), Н		4880	5500

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-5 85W-140 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов