



многофункциональная литиевая смазка общего назначения, используемая для смазывания промышленных механизмов и транспортных средств, работающих в умеренных условиях эксплуатации.

Преимущества

- Высокие эксплуатационные показатели в узлах трения, не требующих применения специальных смазок в диапазоне рабочих температур от -30 °С до +120 °С с кратковременным повышением до +150 °С.
- Универсальность смазки позволяет использовать её в различных узлах трения, что дает возможность значительно сократить номенклатуру применения и хранения смазочных материалов.
- Высокая устойчивость к окислению обеспечивает длительный период эксплуатации пластичной смазки и максимальный срок службы смазываемого узла трения.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILGrease L
Соответствие стандарту	DIN 51502	К 2 К-30
Класс NLGI		2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	ASTM D217	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		от -30 до +120
Цвет	Визуальный	Светло-коричневый
Структура	Визуальный	Однородная Маслянистая
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	150
Содержание мыла, %	Расчетное	7,5
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	>190
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °C	DIN 51811	1B
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода	ASTM D6138	Пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266 DIN 51350 5	0,5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ASTM D2596 DIN 51350 4	1600
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	ASTM D1264	6
Отделение масла за 24 часа при 25 °C, %	ASTM D1742	5-6

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE L 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: