



многоцелевая смазка на основе синтетического базового масла и литиевого комплексного мыла с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок. Применяется в подшипниках качения и скольжения (в том числе, без вкладышей), установленных в электрических (тяговых) двигателях, карданных валах и т.д., в широком диапазоне температур, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -50 °С до +150 °С, при постоянной обработке смазочным материалом: до +200 °С.
- Обеспечивает высокие противоизносные свойства как в момент пуска, так и в процессе работы.
- Предотвращает преждевременное старение узлов и механизмов, тем самым сохраняя срок службы и производительность оборудования.
- Обладает исключительными антиокислительными свойствами, отличной устойчивостью к высоким термическим нагрузкам.
- Обладает высокой гидролитической стабильностью и обеспечивает защиту от коррозии даже в условиях эксплуатации при повышенной влажности воздуха, в водной и агрессивной средах.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILGrease Synth LX EP 2
------------	-------	-----------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Соответствие стандарту	DIN 51502	KPHC 2 N-50
Класс NLGI		2
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	ASTM D217	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		от -50 до +150
Цвет	Визуальный	Светло-бежевый
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое комплексное мыло
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	>250
Отделение масла за 18 ч. при 40 °C, %	DIN 51817	>2
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода	ASTM D6138	Пройдено
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ASTM D2596 DIN 51350	2600 4

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE SYNTH LX EP 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов