



антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в промышленных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.

Преимущества

- Обладает хорошей химической и механической стабильностью.
- Хорошо выдерживает воздействие водой.
- Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах.
- Обеспечивает защиту смазываемых деталей, даже при применении в сильно изношенных парах трения.
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях.
- Предотвращает развитие всех основных видов износа.

Спецификации

- DIN 51 502 K 3 K -40

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OILЛитол
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	192
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 10-1мм	ASTM D 217	245
Пенетрация при минус 20 °C, 10-1мм	ГОСТ Р ИСО 13737	120
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Предел прочности на сдвиг, Па		
§ при 20 °C	745	
§ при 80 °C	235	
Выделение масла	ASTM D 6184	0
Трибологические характеристики при 20±5 °C на ЧШМ:		
§ индекс задира (ИЗ), Н	29,4	
§ нагрузка сваривания (РС), Н	1470	
§ критическая нагрузка (РК), Н	657	

По вопросам приобретения CONDOR OIL ЛИТОЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: