бентонитовая смазка с содержанием твердых добавок для промышленных механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок, высоких температур и загрязненной среды. Применяется для смазывания механических домкратов, шарниров подъемных кранов, опорно-поворотных устройств, тяжелонагруженных валковых мельниц и прессов, опорных роликов туннельных печей и сушилок, катков, асфальтоукладчиков и других промышленных и строительных механизмов в качестве закладной.

Преимущества

- Высокие эксплуатационные показатели и способность выдерживать высокие нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации, благодаря содержанию твердых добавок (меди, дисульфида молибдена и графита).
- Обеспечение максимального срока службы узлов трения в диапазоне температур от -30 °C до +200 °C.
- Превосходная защита от износа и заклинивания.
- Содержание твердых добавок обеспечивает надежную защиту поверхностей трения даже при сильных ударных нагрузках, запыленности и длительных интервалах между смазыванием.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILMetalgrease AC
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 2S-30
Класс NLGI		2
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	ASTM D217	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		от -30 до +200
Цвет	Визуальный	Медный глянец
Структура	Визуальный	Однородная маслянистая
Тип загустителя		Бентонит
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C, мм2/с	ASTM D445	160
Содержание загустителя, %	Расчетное	10
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	Нет
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °C	DIN 51811	1A
Испытание на коррозию Emcor, дистиллированная вода	ASTM D6138	Пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266 DIN 51350 5	0,4

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н	ASTM D2596 DIN 51350 4	3200
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	ASTM D1264	4
Отделение масла за 24 часа при 25 °C, %	ASTM D1742	4-5

По вопросам приобретения CONDOR OIL METALGREASE AC и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: