



CONDOR OIL PM-150



масло, разработанное для применения в циркуляционных системах смазки «мокрой» и «сухой» секций бумагоделательных машин. Масло обладает улучшенной стабильностью против окисления и стабильностью сохранения цвета в процессе эксплуатации. CONDOR OILPM Plus-220 обеспечивает повышенную защиту подшипников и других рабочих поверхностей от коррозии и износа, снижая затраты на обслуживание оборудования.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Отличная несущая способность → эффективная защита подшипников, зубьев шестерней → увеличение объема выпускаемой продукции
- Высокие деэмульгирующие свойства → быстрое отделение воды с последующим удалением → высокая производительность оборудования
- Гидролитическая стабильность → беззольные компоненты пакета присадок не образуют отложений в присутствии воды → возможность работы масла в тяжелых условиях
- Высокая фильтруемость → масло быстро поступает в подшипники, смазывая и охлаждая их → снижение эксплуатационных затрат
- Отличная защита от коррозии и ржавления → защита цветных металлов от продуктов окисления масла и защита от ржавления черных металлов в присутствии воды → сохранение ресурса бумагоделательных машин

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO	
		150	220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	150	220
Индекс вязкости	ASTM D 2270	92	91
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	258	260
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17	-18
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,2	0,2
Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,888	0,893
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Испытание на коррозию на пластинах из меди при 100 °С в течение 3 ч, баллы	ГОСТ 2917	1в	1в
Дезэмульсация, мин	ASTM D 1401	10	10

По вопросам приобретения CONDOR OIL PM PM-150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов