



## Шпиндельное масло CONDOR OIL SPINDLE OIL-10



шпиндельное масло на основе смеси высокоочищенных базовых масел с добавлением композиции присадок, улучшающей антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства продукта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Преимущества

- Обработка высокоскоростных шпинделей в современном станочном оборудовании
- Смазывание легко нагруженных высокоскоростных промышленных подшипников
- В промышленных системах циркуляции масла
- В гидравлических системах, требующих низковязких смазочных материалов

## Техническая консультация

## Типичные физико-химические характеристики шпиндельного масла

| Показатели  | Метод<br>испытания              | Наименование продукта                                               |                             |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|             |                                 | CONDOR<br>OILSpindle Oil-7                                          | CONDOR<br>OILSpindle Oil-10 |
| Внешний вид | п. 7.3 СТО<br>77820966-075-2018 | Однородная прозрачная жидкость без<br>видимых посторонних включений |                             |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



## Шпиндельное масло CONDOR OIL SPINDLE OIL-10

|                                                                               |                    |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах              | ГОСТ 33            | 6,12 – 7,48 | 9,00 – 11,00 |
| Массовая доля серы, %, не более                                               | ГОСТ 1431          | 0,4         |              |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более                                           | ГОСТ 5985          | 0,1         |              |
| Испытания корродирующего действия на пластинку из меди М1 или М-2 по ГОСТ 859 | ГОСТ 2917          | Выдерживает |              |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже               | ГОСТ 6356          | 135         | 150          |
| Температура застывания, °С, не выше                                           | ГОСТ 20287 метод Б | Минус 27    | Минус 20     |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более                              | ГОСТ 3900          | 880         |              |

По вопросам приобретения шпиндельного масла и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов