



CONDOR OIL UNIVERSAL GREASE



Универсальная многофункциональная литевая пластичная смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок). Предназначена для смазывания различных узлов трения (подшипников, петель, шарниров, зубчатых передач средней нагрузки, деталей машин, инструмента и т.д).

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Работоспособна при температуре от -30 °С до +120 °С с кратковременным повышением до +130 °С.
- Благодаря эффективным противозадирным присадкам обеспечивает надёжную защиту смазываемых деталей, предотвращая развитие износа.
- Устойчива к окислению, коррозии, разрушительному действию воды.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILUniversal Grease
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 2 К-30
Класс NLGI		2
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	ASTM D217	265-295
Диапазон рабочих температур, °С		от -30 до +120
Цвет	Визуальный	Коричневый
Структура	Визуальный	Однородная Маслянистая
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	150
Содержание мыла, %	Расчетное	7,5
Температура каплепадения, °С	ASTM D566	>190
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °С	DIN 51811	1A
Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода	ASTM D6138	Пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266 DIN 51350	0,5 5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ASTM D2596 DIN 51350	2400 4
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С, %	ASTM D1264	10
Отделение масла за 24 часа при 25 °С, %	ASTM D1742	4-5

По вопросам приобретения CONDOR OIL UNIVERSAL GREASE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов