

**МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БОРОМ ДИАЛКИЛДИТИОФОСФАТ ЦИНКА****ТУ 0257-006-40065452-97**[Техническая консультация](#)

Применение	А-22 обеспечивает контроль окисления и износа в бензиновых и дизельных двигателях. Эта присадка используется с моющими, диспергирующими и нейтрализующими присадками в моторных маслах. Особенно эффективна в дизельных двигателях с турбонаддувом.		
Дозировка	0,6 – 1,3 масс. %		
Типичные свойства	Химические	9,0	
	Цинк, масс %	7,8	
	Фосфор, масс %	15,0	
	Сера, масс %	1,115	
	Физические	8	
	Плотность при 15°С, кг/дм ³		
	Вязкость при 100°С, мм ² /с		

По вопросам приобретения А-22 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов