



Абрис С - ЛТдиф.

Уплотнительная гидроизоляционная паропроницаемая лента.

Лента состоит из прочной полиэстеровой ткани мембранного типа, с 2-мя монтажными полосами из бутилкаучука высокой клейкости, нанесенными с одной стороны или с обеих сторон ленты.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289

Область применения:

- Применяют в строительстве и при ремонте для защиты от влаги различных наружных стыков;
- для наружного уплотнения и защиты от влаги стыков светопрозрачных и др. ограждающих конструкций, где требуется выводить пары наружу;
- при монтаже окон, для защиты стыка под оконным сливом или по периметру окна (под фальшчетверть);
- в панельных зданиях или навесных фасадных конструкциях;
- для уплотнения стыков примыкания дверных порогов, накладок и других элементов

Преимущества продукта:

- защищает шов от проникновения влаги;
- обеспечивает хорошее выветривание водяных паров из утеплителя, препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции;
- не разрушается под воздействием отрицательных температур;
- удобен и прост в монтаже благодаря клеящей способности бутила;
- экологически безопасен (материалы не выделяют при нагревании вредных веществ и не вызывают аллергию).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Абрис С - ЛТдиф.

- сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации.

Техническая консультация

Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТдиф.
Сопротивление паропроницанию $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}$	не более 0,25	соотв
Водопоглощение, %	не более 3%	0 - 0,3
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +140
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,5
Срок годности	—	не менее 20 лет

Инструкция по монтажу:

- Перед нанесением ленты рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи и осушить.
- Обработать праймером марки Абрис Р или водоразбавляемым праймером марки Абрис ВРП с целью улучшения сцепления ленты Абрис С -ЛТ диф с основанием (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность).
- Снять с ленты антиадгезионное покрытие.
- Герметизирующей стороной наложить на рабочую поверхность.
- Тщательно прижать.

По вопросам приобретения **абриса С - ЛТдиф.** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов