



Пароизоляционная уплотнительная лента

TU 5772-003-43008408-99

Лента изготовлена из самоклеящейся пластоэластичной массы на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента покрыта антиадгезионным покрытием, с другой – алюминиевой фольгой толщиной (40,60,80,100)мкм.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289

Область применения:

- внутренняя пароизоляция и наружная герметизация строительных стыков;
- для внутренней пароизоляции стыков при монтаже светопрозрачных конструкций, между рамой и стеной здания,
- для пароизоляции внутренних стыков фасадных элементов;
- для изоляции наружных стыков между элементами фасадов, витражей и других ограждающих конструкций и др.
- для оформления примыканий кровельного материала к печным трубам, стенам и другим поверхностям
- для пароизоляции внутренних стыков фасадных элементов;
- для изоляции наружных стыков между элементами фасадов, витражей и других ограждающих конструкций.

Преимущества материала:

- Высокая степень пароизоляции;
- Качественная адгезия ленты к различным материалам без предварительной грунтовки;
- Легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности;
- Не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды;
- Со временем адгезия увеличивается (диффузия герметика в подложку).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТм.
устойчивость к старению от УФ — излучения	—	устойчив
Водопоглощение, %	не более 3%	0 – 0,3
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +140
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,5
Срок годности	—	не менее 20 лет

По согласованию можно заказать любые типоразмеры.

Инструкция по монтажу:

- Перед нанесением ленты рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи и осушить.
- Обработать праймером марки Абрис Р или водоразбавляемым праймером марки Абрис ВРП с целью улучшения сцепления ленты Абрис С -ЛТф с основанием (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность).
- Снять с ленты антиадгезионное покрытие. Герметизирующей стороной наложить на рабочую поверхность. Тщательно прижать.
- Работы по герметизации рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже минус 00 С.
- При отрицательных температурах работы проводить только после выдержки герметика при температуре не ниже плюс 180 С в течение 24 часов.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТф** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов