

**Пароизоляционная уплотнительная лента.**

Лента изготовлена из самоклеящейся пластоэластичной массы на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента покрыта антиадгезионным покрытием, с другой – фольгоизолоном (вспененным полиэтиленом армированным фольгой).

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289

Область применения:

- внутренняя пароизоляция, утепление и герметизация строительных стыков;
- для внутренней пароизоляции и утепления стыков при монтаже светопрозрачных конструкций, между рамой и стеной здания;

Преимущества материала:

- Высокая степень пароизоляции;
- Коэффициент теплопроводности Вт/м.Ко – 0,031
- Качественная адгезия ленты к различным материалам без предварительной грунтовки;
- Легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности;
- Не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды.

Техническая консультация

Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТфиз.
Коэффициент теплопроводности Вт/м К°	—	0,031
Водопоглощение, %	не более 3%	0 – 0,3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Абрис С-ЛТфиз.

Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +100
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,8
Срок годности	—	не менее 20 лет

По согласованию можно заказать любые типоразмеры.

Инструкция по монтажу:

- Перед нанесением ленты рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи и осушить.
- Обработать праймером марки Абрис Р или водоразбавляемым праймером марки Абрис ВРП с целью улучшения сцепления ленты Абрис С -ЛТ нп с основанием (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность).
- Снять с ленты антиадгезионное покрытие.
- Герметизирующей стороной наложить на рабочую поверхность.
- Тщательно прижать.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТфиз.** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов