



Водоразбавляемый праймер

ТУ 2316-009-52471462-2007

Водоразбавляемый праймер АБРИС® ВРП представляет собой композицию водных акриловых дисперсий.

Область применения:

Водоразбавляемый праймер АБРИС® ВРП предназначен для обработки рабочей поверхности строительной конструкции (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность) для последующей герметизации монтажных, деформационных швов и других элементов зданий и сооружений материалами серии АБРИС®.

Обработка рабочей поверхности строительной конструкции осуществляется с целью обеспыливания и улучшения сцепления герметизирующих материалов АБРИС® с данной поверхностью.

Области применения АБРИС® ВРП - наружные и внутренние работы в жилищном и промышленном строительстве.

Температурные условия применения: выше 0° С до плюс 80° С.

Температурные условия эксплуатации: от минус 40°С до плюс 80°С.

Преимущества материала:

- Не требует предварительной тщательной очистки поверхности от пыли, влаги;
- материал экологически чист, не является горючим и взрывоопасным;
- морозостоек, после размораживания не теряет своих эксплуатационных свойств;
- препятствует возникновению плесени.

Технические характеристики:

Выпускается две марки праймера: праймер АБРИС® ВРП-100, праймер АБРИС® ВРП-50.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Наименование показателя	Водоразбавляемый праймер АБРИС® ВРП-100	Водоразбавляемый праймер АБРИС® ВРП-50
1. Внешний вид	Жидкость от белого до серого цвета без сгустков и включений	Жидкость от белого до серого цвета без сгустков и включений
2. Условная вязкость, сек., не менее	15	12
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	35	18
4. Время высыхания, мин, (20±2)°С, не более	30	60
5. Водородный показатель (рН), не менее	6	6
6. Морозостойкость, циклы, не менее	5	5

Инструкция по применению:

Тщательно перемешать до однородной массы. Допускается разбавление хозяйственно-питьевой водой: — праймер АБРИС® ВРП-100 - в соотношении праймер: вода от 1 : 1 до 1 : 3;
— праймер АБРИС® ВРП-50 - в соотношении праймер: вода до 1 : 1.

Наносить валиком или кистью в 1-2 слоя без промежуточной сушки при температурах выше 0 оС.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сушить перед наложением герметизирующего материала до состояния отсутствия липкости (АБРИС® ВРП-100 не более 30 минут, АБРИС® ВРП-50 не более 60 минут).

Температура эксплуатации праймированной поверхности в интервале от — 40оС до + 80 оС. Инструмент и тару после использования промыть водой.

Расход праймера – (70 – 100) г/м2 при однослойном покрытии. Расход праймера может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от пористости и впитывающей способности поверхности.

По вопросам приобретения **абрис ВРП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов