



Аминные отвердители позволяют в широких пределах варьировать технологические свойства неотвержденных композиций, такие как вязкость, жизнеспособность, время отверждения, а также целенаправленно регулировать прочностные, диэлектрические и теплофизические характеристики материалов на их основе после отверждения.

Аддукт ПЭА-3 — продукт взаимодействия м-фенилендиаминa и гексаметилендиаминa с эпоксидной смолой марки ДЭГ-1.

Аддукт Т-4М-10 — продукт взаимодействия гексаметилендиаминa с эпоксидной смолой ТЭГ-1 «С», предварительно обработанной толуилиндиизоцианатом.

Техническая консультация

Технические характеристики

ОСТ 6-06-190-99		
	АДДУКТ ПЭА-3	АДДУКТ Т-4М-10
Применение	Для холодного и горячего оти компаундоверждения эпоксидных смол в на их основе	
Цвет, вид	Вязкая жидкость от светло- коричневого до черного цвета	Вязкая жидкость от светло- коричневого до темно- коричневого цвета
Аминное число, мг КОН/г	200-275	300-400
Условная вязкость по вискозиметру, с	100-250	150-450
Водородный эквивалент	40-48	не менее 92
Масса гексаметилендиаминa, приходящаяся на 1 кг смолы ДЭГ-1, кг	0,70-0,80	—
Активность за время не более 48 ч	—	Отсутствие липкости после отверждения
Плотность при (25 ± 1) °С, г/см ³	1,12	—
Температура застывания, °С	минус 2	—



Адукты для отверждения эпоксидных смол и компаундов — ПЭА-3 И Т-4М-10

Растворимость	Растворим в спирте, ацетоне	—
Гарантийный срок хранения	9 месяцев	

Условия хранения

Аddituctы в таре изготовителя хранят в крытых складских помещениях при температуре не более 40°C в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

После транспортировки аддуктов при температуре ниже 40°C перед применением их необходимо выдержать при температуре окружающей среды не менее 24 ч.

По вопросам приобретения аддукты для отверждения эпоксидных смол и компаундов — ПЭА-3 И Т-4М-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов