



Активаторы предназначены:

- для отверждения анаэробных составов на металлических поверхностях и ускорения их полимеризации на активных субстратах,
- для отверждения при минусовых температурах (до минус 100С).

Данная группа представлена активаторами трех марок К-101М, КВ, КС.

В состав активаторов входят органические растворители. Они обеспечивают равномерное распределение активатора на поверхности и способствуют ее дополнительному обезжириванию.

Использование активаторов обеспечивает отверждение анаэробных композиций при температуре ниже 00С. Повышение температуры окружающей среды способствует испарению растворителей.

Техническая консультация

Физико-механические свойства активаторов

Показатель	К-101М	КВ	КС
Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей		Жидкость светло-желтого или желтого цвета
Плотность при 20 оС, кг/м3	1060-1140	1140-1170	790-820
Массовая доля меди, %	0,-0,6	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Время отверждения, ч, не более анаэробных композиций с применением активаторов Анатерм-102Т с применением активаторов	— 24	6 —	6 —
Остаток после испарения в течение 1ч при 120 оС, %, не менее	—	4,8	2,7
Температура, оС			
вспышки	36	—	—
самовоспламенения	392	457	365
воспламенения	70	—	13

Упаковка, хранение, транспортирование

Герметизирующие составы, расфасованы в полиэтиленовые флаконы и тубы, активатор в стеклянной упаковке хранят при температуре от 5 до 30оС.

Длительное хранение анаэробных материалов обеспечивается расфасовкой их в полиэтиленовую тару на 50-60% емкости.

Активаторы упаковывают в темные флаконы с завинчивающимися крышками и прокладками из полиэтилена вместимостью до 10 л или любую другую, обеспечивающую сохранность продукта.

Следует предохранять составы и активатор от воздействия прямых солнечных лучей и попадания загрязнения во флаконы.

Нельзя совместно хранить анаэробные уплотняющие составы и активаторы.

Транспортируют герметизирующие составы любым видом транспорта при температуре от -50 до +30оС.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гарантийный срок хранения анаэробных композиций – 12 мес., композиций марок Анатерм-260, Анатерм-117 и Анатерм-117ВМ – 6 мес.

Техника безопасности

Герметизирующие составы и активаторы не относятся к взрывоопасным, самовоспламеняющимся и летучим веществам. Работать с ними следует при исправной вентиляции в спецодежде (резиновые или биологические перчатки, хлопчатобумажный халат). По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом.

Анаэробные герметизирующие композиции относятся к классу опасности 4 (малоопасные соединения ГОСТ 12.1.007-76).

В случае попадания герметизирующих композиций или активатора на кожу рук, их надо снять ватным тампоном, смоченным этиловым или изопропиловым спиртом и промыть руки водой с мылом.

В помещениях, где проводятся работы с герметизирующими композициями и активатором, запрещается хранить и принимать пищу.

Способ утилизации анаэробных композиций – сжигание. Средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, смачиватель.

[Техническая консультация](#)

Марка анаэробной композиции	Температура вспышки, оС	Температура воспламенения, оС	Температура самовоспламенения, оС
Анатерм-1	69	119	318



Активаторы

Анатерм-17М	86	88	323
Анатерм-1у	100	104	354
Анатерм-8	92	100	397
Анатерм-8К	170	172	432
Анатерм-5МД	103	108	360
АнатермПК-80	104	110	293
Унигерм-7	96	98	402
Унигерм-10	105	118	332
Унигерм-9	140	150	403
Унигерм-11	94	99	340
Унигерм-2М	122	130	366
Анатерм-50УФ	97	99	260
Унигерм-6	88	90	380
Унигерм-8	85	95	402
Активатор КС	—	13	365

По вопросам приобретения Активаторы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов