



Активированный уголь АГ-3 (25 кг)

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Активный уголь марки АГ-3 получают в виде гранул из каменноугольной пыли и связующих веществ методом обработки водяным паром при температуре 850-950 °С.

Активный уголь марки АГ-3 является универсальным для адсорбции различных органических соединений из жидких и газовых сред. Механическая прочность угля позволяет применять конструкции больших объемов, обеспечивая тем самым длительный ресурс работы.

Активированный уголь данной марки можно подвергать термической регенерации с высокой степенью восстановления первоначальных свойств при небольшой потере массы. Технические характеристики.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Цилиндрические гранулы темно-серого или черного цвета
Размер гранул:	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активированный уголь АГ-3 (25 кг)

>3,6 мм, %, не более	0,4
3,6-2,8 мм, %, не более	3,0
2,8-1,5 мм, %, не менее	86,0
1,5-1,0 мм, %, не более	10,0
<1,0 мм, %, не более	0,6
Прочность на истирание, %, не менее	75
Массовая доля влаги, %, не более	5,0
Суммарный объем пор по воде, см ³ /г, не менее	0,8
Динамическая активность по бензолу, мин, не менее	40
Насыпная плотность г/дм ³	480-500

По вопросам приобретения Активированный уголь АГ-3 (25 кг) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов