



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Активные угли ДАК имеют сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности (700-800 м² в 1 г угля). Такие характеристики дают возможность эффективного использования углей для очистки жидких сред от широкого спектра примесей (от мелких, соизмеримых с молекулами йода, до молекул жиров, масел, нефтепродуктов, хлорорганических соединений и др.).

Области применения активированного угля марки ДАК подготовка питьевой воды; снаряжение малогабаритных фильтров для доочистки питьевой воды

- очистка парового конденсата в котельных и на предприятиях ТЭЦ
- очистка сточных вод

Техническая консультация

Характеристики активированного угля ДАК по ГОСТ 6217-74

Наименование нормируемого показателя	Значение (по ГОСТ 6217-74)
Внешний вид	Зерна черного цвета без механических примесей

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активированный уголь ДАК

Размер зерен:	2,5
>3,6 мм, %, не более	95,5
3,6-1,0 мм, %, не менее	2,0
<1,0 мм, %, не более	
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	30
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее	1,4
Насыпная плотность, г/дм3, не более	Не нормируется
Массовая доля золы, %, не более	6,0
Массовая доля влаги, %, не более	10,0

Нормы отгрузки Активированный уголь ДАК поставляется в 4-х слойных бумажных крафт-мешках по 10 кг

Нормы отгрузки активированного угля ДАК железнодорожным транспортом

Отгрузочные нормы товара: «Уголь активный древесный дробленый ДАК»					
	Контейнер 3 тн	Контейнер 5 тн	Контейнер 20 фт	Контейнер 20 тн (40 фт)	Вагон
Норма (тн)	0,75	1,5	5,0	10,0	16

По вопросам приобретения Активированный уголь ДАК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов