



Активированный уголь с серебром

Водоочистительных средств и оборудования

Техническая консультация

Общие характеристики

Страна происхождения	Европа
Назначение (материала)	Адсорберы
Цвет	Черный

Условия применения

Высота слоя	600 мм
Высота слоя (max)	900 мм
Минимальное «свободное пространство»	50 %
Расширение слоя в режиме обратной промывки	30 %
Расширение слоя в режиме обратной промывки (max)	40 %
Дополнительные условия	нежелательно высокое содержание железа и взвешенных частиц

Физические свойства

Размер гранул (min)	0.59 мм
Размер гранул (max)	2.2 мм
Зольность	2 %
Иодное число (min)	1000 мг/г
Коэффициент однородности	1.96
Насыпная масса	0.48 г/см ³
Содержание воды (max)	8 %масс
Удельный вес	1.65 г/см ³

Режим работы

Скорость потока в режиме фильтрации (max)	12 м/час
---	----------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активированный уголь с серебром

Скорость потока в режиме обратной промывки (min) 24 м/час

Скорость потока в режиме обратной промывки (max) 29 м/час

По вопросам приобретения Активированный уголь с серебром и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов