



Активные разбавители представляют собой глицидиловые эфиры алифатических спиртов или алкилфенолов. Они участвуют в процессе формирования полимерной сетки, поэтому их введение в состав эпоксидной композиции улучшает вязкость, эластичность, теплостойкость, гидрофобность и другие важные свойства базовой эпоксидной смолы. Оптимальный диапазон для применения разбавителей: 5 — 25% (масс.) от количества базовой смолы

Техника безопасности

Работающие с эпоксидными материалами должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-87. Средства пожаротушения — углекислотные и порошковые огнетушители, вода, пар, инертный газ, асбестовое полотно, песок — должны выбираться в соответствии с правилами по безопасному ведению работ, утверждёнными в установленном порядке.

Хранение и транспортировка

Знак опасности по ГОСТ 19433-81 — класс 9, подкласс 9.1. Модифицированные эпоксидные смолы хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 град. С. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев со дня изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам приобретения Активные разбавители эпоксидных смол УП-624, УП-616, ДГЭБД и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов