Применяется для парофазной дегидратации метилфенилкарбинола с получением стирола.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Содержание оксида алюминия, %, не менее	97,0
Содержание железа, %, не более	0,020
Содержание натрия, %, не более	0,010
Насыпная плотность, г/л	450—650
Удельная поверхность, м2/г	180—220
Размеры гранул, мм:	
диаметр	4,0—6,0
длина	5,0—18,0

По вопросам приобретения Активный оксид алюминия и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: