



Применяется для паровфазной дегидратации метилфенилкарбинола с получением стирола.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Содержание оксида алюминия, %, не менее	97,0
Содержание железа, %, не более	0,020
Содержание натрия, %, не более	0,010
Насыпная плотность, г/л	450—650
Удельная поверхность, м2/г	180—220
Размеры гранул, мм:	
диаметр	4,0—6,0
длина	5,0—18,0

По вопросам приобретения Активный оксид алюминия и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов