



Основой является альбумин, получаемый в результате специальной обработки крови животных. Альбумин кристаллический — черные с красным отливом чешуйки, альбумин пылевидный — красно-коричневый порошок. Альбумин хорошо растворяется в воде. При добавлении к раствору гашеной извести альбумин легко переходит сначала в коллоидное состояние, а затем под влиянием температуры 75-120°C обращается в твердую, не растворимую в воде пленку, прочно склеивающую древесину.

Состав альбуминового клея, вес. ч.: альбумина — 100, гашеной извести (пушонки) — 10, воды — 900.

Альбумин замачивают в воде в пропорции 1:8 в течение двух часов, а известь гасят, смешивая 10-12 вес. ч. извести с 50 вес. ч. воды. Замоченный альбумин смешивают с гашеной известью и, добавляя остальное полагающееся количество воды, хорошо размешивают смесь до получения однородной густой жидкости, легко переходящей в студнеобразную массу.

Жизнеспособность клея 6-9 ч. Отверждение клея происходит при 115-120°C в течение 8-10 мин. Расход клея 215 г/м², прочность склеивания 70-1120 кгс/м².

По вопросам приобретения Альбуминовый клей и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов