




Алюминия сульфат 1-ого сорта

ГОСТ 12966-85



Применение:

- в качестве коагулянта для очистки природных вод,
- для проклеивания бумаги в бумажной промышленности,
- для «белого» дубления кожи в кожевенной промышленности,
- для крашения и протравливания тканей,
- для консервирования древесины при производстве ответственных конструкций,
- для производства алюмокалиевых квасцов.

Дозировка:

в растворённом состоянии, после предварительного приготовления водных растворов алюминия сульфата

Доза коагулянта:

11,2 — 13,5 (D_{cp} — 12,5) мг/л по Al_2O_3

ПОСТАВКА: навалом, биг-бэги (с полиэтиленовым вкладышем).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Алюминия сульфат 1-ого сорта

ТРАНСПОРТИРОВКА: любой вид транспорта

[Техническая консультация](#)

Норма для сорта

Наименование показателя	1-го	2-го
1. Внешний вид	Неслеживающиеся пластинки, бри — кеты, куски неопределённой формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цвета.	
2. Массовая доля оксида алюминия, %, не менее	16	15
3. Массовая доля не растворимого в воде остатка, % , не более	0,3	0,7
4. Массовая доля железа в пересчёте на оксид железа (III), %, не более	0,02	0,3
5. Массовая доля свободной серной кисло- ты (H ₂ SO ₄), %, не более	Выдерживает испытание по п. 4.8	0,1
6. Массовая доля мышьяка в пересчёте на оксид мышьяка (III), %, не более	0,001	0,003

По вопросам приобретения Алюминия сульфат 1-ого сорта и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Алюминия сульфат 1-ого сорта

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов