



ТУ: 2313-014-12288779-99

Описание

Назначение и области применения

Краска используется в качестве:

- покрывного слоя по покрытию ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) для повышения его защитных и декоративных свойств;
- самостоятельного декоративного покрытия для стальных поверхностей в атмосферных условиях.

Рекомендуется как покрывная краска на покрытие ЦИНОЛ.

Покрытие не устойчиво в бензине и ряде органических растворителей.

Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями). Затем проводится очистка поверхности от ржавчины, окалины, следов старой краски, придание шероховатости (предпочтительна абразивоструйная обработка поверхности металла).

Нанесение

Краску марки АЛПОЛ можно наносить в базовых и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40 °С и относительной влажности до 90 %.

Материал наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления. При безвоздушном распылении диаметр сопла от 0,017" до

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



0,021"; при пневматическом нанесении давление не менее 3,5 атмосфер (диаметр сопла - 1,8-2,2 мм). Угол распыла сопла подбирается индивидуально под конкретные конструкции. Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть. Сушка естественная.

Краску марки АЛПОЛ наносить на ЦИНОЛ после высыхания последнего. При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего «на отлип». Время до транспортирования изделий составляет 24 часа.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители: сольвент (нефрас А), ксилол или комбинированные растворители на основе ароматических углеводородов: Р-5, РКЧ и другие.

Основные технические характеристики

Комплект поставки

Металлические ведра по 10 кг

Техника безопасности

Краска АЛПОЛ содержит летучие органические растворители и при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Работы проводятся при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Покрытие не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрытие ЦИНОЛ пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Алпол

Транспортировка и хранение

Условия хранения – сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения краски в герметически закрытой таре изготовителя – один год со дня изготовления. Условия хранения краски — сухое прохладное место вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения краски герметично закрытой в таре изготовителя — один год со дня изготовления.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.15.П.001194.06.02 от 27.06.2002 г.

По вопросам приобретения **алпола** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов