



Область применения:

Алюминиево-бериллиевая лигатура предназначена для производства бериллийсодержащих сплавов на основе алюминия

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Массовая доля бериллия в лигатуре — от 4 до 6 %.

Технические характеристики

Лигатуру поставляют в виде слитков массой $(2,0 \pm 0,5)$ кг или мерных заготовок диаметром от 10 до 100 мм, длиной от 10 до 300 мм. По согласованию с заказчиком возможно изготовление лигатуры в виде слитков или мерных заготовок других размеров, массы.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-ВФ-872-2005

Наименование: Лигатура алюминиево-бериллиевая

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-ВФ-872-2005

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-ВФ-872-2005

По вопросам приобретения алюминиево-бериллиевая лигатура марки АБ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Алюминиево-бериллиевая лигатура марки АБ-1

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов