



ТУ 38.401-58-409-2013

Эффективен при регенерации отработанных трансформаторных масел.
Регенерация значительно выгоднее, чем замена масла на свежее.

Адсорбент АС-230Ш предназначен для использования в процессах адсорбционной очистки и осушки различных нефтепродуктов, в качестве компонента носителя катализаторов, а также в качестве осушителя воздуха и газов, не имеющих в своем составе непредельных углеводородов.

Энергетика. Адсорбент АС-230Ш позволяет восстановить до нормативных значений следующие показатели трансформаторного масла: тангенс угла диэлектрических потерь (%), кислотное число (мг КОН/г масла), пробивное напряжение (кВ), влагосодержание (г/т), цвет.

Внешний вид

Представляет собой сыпучий продукт

Упаковка

Полипропиленовые мешки по 25 кг с темным полиэтиленовым вкладышем

Хранение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В сухом помещении в неповрежденной упаковке. Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.

Техническая консультация

Технические характеристики		
№	Наименование показателя	Норма
1	Насыпная плотность, г/дм ³ : — Марка А, (фр. 1,0-7,0 мм), в пределах — Марка В, (фр. 0,2-1,6 мм), не менее	0,50-0,58 0,48
2	Гранулометрический состав, %: — Марка А, содержание фракции 1,0-7,0 мм, не менее — Марка В, содержание фракции 0,2-1,6 мм, не менее	0,50-0,58 0,48
3	Содержание примесей, %, не более а) оксида натрия б) оксида железа	95 90
4	Влажность, удаляемая при 800°С, %, не более	5,0
5	Адсорбционная способность (статистическая) по толуолу, %, не менее	105
6	Удельный объем пор, см ³ /г, не менее	0,75
7	Удельная поверхность, м ² /г, не менее	400

По вопросам приобретения **алюмосиликатного адсорбента АС-230Ш** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов