



Водоочистительных средств и оборудования

Жидкость для нейтрализации SteelTEX Neutralizer применяется после очистки теплообменного

Область применения

АМИНАТ КО-2н предназначен для предотвращения кислородной коррозии в закрытых системах отопления и закрытых контурах охлаждения. Реагент связывает растворенный кислород и способствует образованию защитной пленки.

Характеристика продукта

Представляет собой водный раствор на основе катализированного сульфита натрия.

- Жидкость светло-розового цвета со специфическим запахом.
- Плотность 1,09-1,12 г/см³.
- Значение pH – в пределах 10,0-11,0.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен, не горюч.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Необходимая доза реагента устанавливается в зависимости от концентрации растворенного кислорода (8 мг реагента на 1 мг O₂) и может колебаться в пределах от 5 до 200 мг/дм³. Дозирование контролируется поддержанием избытка сульфит-ионов в сетевой и циркулирующей воде на уровне 2-3 мг/дм³.

Рекомендации по применению

Реагент может вводиться в трубопровод добавочной или подпиточной воды, исключая взаимодействие обработанной воды с атмосферным воздухом (в накопительных или питательных баках). Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном виде с кратностью разбавления 2-5 раз.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ КО-2н

Особенности

Оптимальный эффект обескислороживания достигается в условиях температуры обрабатываемой воды выше 70°C.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ тм КО-2н хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ КО-2н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов