



Анаэробные герметики: Трибопласт®-5, Трибопласт®-6, Трибопласт®-6А

Трибопласт®-5

Техническая консультация

Функциональное назначение:	клей-герметик для стопорения резьбы в электрических устройствах в том числе электродвигателях; может применяться в полевых условиях при температуре от -15°C
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	зеленый, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360°, время достижения ручной прочности при 20°C (сталь без активатора)
Технологическое время полимеризации, час:	введение трибопласта осуществляется после сборки и затяжки резьбы
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-5, Трибопласт®-6, Трибопласт®-6А

Область применения:	применяется для стопорения и герметизации резьбы до М12 в собранных узлах электрических устройств; обеспечивает надежную фиксацию и возможность разборки при демонтаже; устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей, а также воздействию атмосферных факторов. защищает электрические контакты от ослабления, повышает пожарную безопасность машин и электрических трансформаторов
---------------------	--

Техническая консультация

Трибопласт®-6

Функциональное назначение:	герметик универсальный для стопорения метрической резьбы
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	красный, флуоресцентный
Вязкость:	средней вязкости, тиксотропный
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, момент страгивания резьбовой пары без преднатяга болт-гайка М10, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360°, время достижения ручной прочности при 20°C (сталь без активатора)
Технологическое время полимеризации, час:	сборка узлов возможна сразу после затяжки резьбы, проверка на герметичность без активатора через 6 часов, с активатором через 2 часа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-5, Трибопласт®-6, Трибопласт®-6А

Время полной полимеризации:	24 часа без активатора, 3 часа с активатором «Трибопласт-101»
Объем тары, г:	200, 50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	применяется для стопорения и герметизации шпилек и ввертных болтов до М12 в сквозных отверстиях деталей из черных металлов и чугуна, а также при стопорении стяжных гаек до М18 и стопорных винтов; обеспечивает надежную фиксацию и разборку при демонтаже без нагрева; малочувствителен к замасленным поверхностям, устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей

Техническая консультация

Трибопласт®-6А

Функциональное назначение:	герметик универсальный для стопорения метрической резьбы
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	красный, флуоресцентный
Вязкость:	высокой вязкости, тиксотропный
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°С, кратковременно до +180°С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-5, Трибопласт®-6, Трибопласт®-6А

Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, момент срагивания резьбовой пары без преднатяга болт-гайка М10, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360°, время достижения ручной прочности при 20°С (сталь без активатора)
Технологическое время полимеризации, час:	сборка узлов возможна сразу после затяжки резьбы, проверка на герметичность без активатора через 6 часов, с активатором через 2 часа
Время полной полимеризации:	24 часа без активатора, 3 часа с активатором «Трибопласт-101»
Объем тары, г:	200, 50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	применяется для стопорения и герметизации шпилек и ввертных болтов до М12 в сквозных отверстиях деталей из черных металлов и чугуна, а также при стопорении стяжных гаек до М18 и стопорных винтов в изношенных резьбах при проведении ремонтных работ; обеспечивает надежную фиксацию и разборку при демонтаже без нагрева; применяется при стопорении резьбы кольцевых гаек буксовых узлов транспортных средств для защиты от несанкционированного демонтажа; малочувствителен к замасленным поверхностям; устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей

По вопросам приобретения анаэробных герметиков: **Трибопласт®-5, Трибопласт®-6, Трибопласт®-6А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов