



## ТУ 6-02-61-89

## Техническая консультация

|                                                                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                                         | прозрачная однородная жидкость желтого цвета |
| Кинематическая вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$ , мм <sup>2</sup> /с       | 500-800                                      |
| Предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа, через 6 час                                    | 6,0-13,5                                     |
| Свойства герметиков после выдержки при температуре $(48 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 10 суток: |                                              |
| а) изменение вязкости, %, не более                                                                  | 50                                           |
| б) предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа                                              | 6,0-13,5                                     |
| Срок гарантии                                                                                       | 1 год                                        |

По вопросам приобретения Анаэробные герметики Унигерм-2 М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов