



ТУ 2257-429-00208947-2004

Техническая консультация

Внешний вид	прозрачная однородная жидкость красного цвета
Кинематическая вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$, мм ² /с	100-200
Предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа	15
Свойства герметиков после выдержки при температуре $(48 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 10 суток:	
а) изменение вязкости, %, не более	25
б) предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа	20
Срок гарантии	1 год

По вопросам приобретения Анаэробные герметики Унигерм-2Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: