



Анаэробный клей Унигерм-6 применяется для стопорения и герметизации “разборных” соединений с резьбой до М36 (взамен традиционных механических способов стопорения) и гладких соединений с зазором до 0,25 (0,3) мм. Достаточно простой и эффективный способ придания устойчивости к действию вибрации, ударных нагрузок, вызывающих самоотвинчивание болтов и гаек. Полностью заполняя пространство между витками резьбы, Унигерм-6 способствует равномерному распределению нагрузки по всей ее длине, устраняет утечку газа или жидкости.

Герметик Унигерм-6 однокомпонентный, позволяет заменить тугие резьбы на резьбы с зазором, глухие отверстия на сквозные с использованием шпилек с обычной резьбой. Кроме того, обеспечивается повышенная стойкость к агрессивным средам и исключается коррозия уплотняемой резьбы.

Техническая консультация

Характеристики Унигерм-6

1.	Динамическая вязкость, мПа*с	1000-3000
2.	Время достижения контактной прочности на резьбе из конструкционной стали М10х1,5, мин	5-15
3.	Момент отвинчивания на резьбе из конструкционной стали М1 0х1 ,5, Н-м через 3 часа	20-30
4.	Момент отвинчивания после прогрева резьбовых соединений — при 150 ° С в течение 1000 час, Н-м — в тосоле А-40 при 110 град.С в течение 130 часов — в машинном масле М63/10Г1 при 130 ° С в течение 130 часов	20-30 20-35 25-35
5.	Максимально допускаемый зазор, мм	0,3

По вопросам приобретения Анаэробные герметики Унигерм-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов