



Техническая консультация

Марка	Анатерм-501	Анатерм-501М	Анатерм-505
Вязкость, мПа•с	Более 100000	50000-300000	15000-25000
Предел прочности при отрыве, МПа	2-5	3-10	3-7
Температурный диапазон эксплуатации, оС	-60...+150	-60...+150	-60...+150
Максимальный зазор, мм	0,35	0,35	0,35

По вопросам приобретения Анаэробные композиции для уплотнения фланцевых соединений и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: