



Анаэробный фиксатор с возможностью работы по замасленной поверхности «Анатерм-6К»

Анаэробный клей Анатерм-6К является герметиком ускоренного отверждения. Предназначен для фиксации, контровки уплотнения неразъемных резьбовых и гладких соединений, контактирующих с различными агрессивными средами, подвергающихся воздействию вибрации, ударных нагрузок в интервале температур от -60 до +150 град.С, давлений и различных климатических условий.

Анатерм-6К представляет собой тиксотропную композицию красного цвета, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством отверждаться в узких зазорах между металлическими поверхностями при отсутствии контакта с кислородом воздуха. Отличительной особенностью Анатерма-6К является высокая эластичность отвержденного полимера, высокая скорость отверждения при пониженных температурах и высокие прочностные характеристики при максимальных рабочих температурах (+150 град.С). Отвержденный герметик стоек в морской воде, масле, тосоле и при воздействии радиации по 3 и 4 классу жесткости.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Динамическая вязкость; мПа*с	15000-30000
Время достижения контактной прочности на резьбе М10×1,5; мин	10 – 30
Время достижения полной прочности на резьбе М10×1,5; мин	120
Момент отвинчивания на образцах из конструкционной стали без покрытия через 5 часов Н*м, не менее	20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробный фиксатор с возможностью работы по замасленной поверхности «Анатерм-6К»

Остаточная прочность, % от исходной после воздействия		
	• при 150 град.С в течение 1000 часов	115
	• в машинном масле М63Г при 80 град.С в течение 168 часов	100
Максимально допустимый зазор, мм		0,40

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность. Поставляется в полиэтиленовых флаконах.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 2257-517-00208947-2009

По вопросам приобретения анаэробных фиксаторов Анатерм-6К. и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов