Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILALX-230	OKS 432
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Алюминиевое мыло	Комплексное алюминиевое мыло
Вязкость базового масла при 40°C, сст	230	230

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Вязкость базового масла при 100°С, сст	17	16
Температура воспламенения; С	>200	>200
Температура каплепадения, °С	>210	>210
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °С	-25	-25
Верхняя рабочая температура, °С	190	190
Максимальная рабочая температура; С	200	200
Цвет	Бежевый	Коричневый
Плотность (при 20°С), гр/см3	0,94	0,94
Водостойкость	1-90	1-90
Нагрузка сваривания, Н	2800	2800

CONDOR OILALX-230 – это высокотемпературная смазка для подшипников качения, скольжения и аналогичных деталей, эксплуатируемых при высоких нагрузках и температурах.

Области применения

- Консистентная смазка для подшипников скольжения и качения, эксплуатируемых при высоких температурах и нагрузках, например, на вентиляторах горячего воздуха, конвертерах, литейных ковшах, агломерационных установках, транспортных установках под влиянием теплового воздействия и т.п.

По вопросам приобретения Аналог OKS 432 — смазка CONDOR OILALX-230 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов