



Анатерм-1 - прозрачная однородная жидкость желтого или коричневого цвета.

Техническая консультация

Показатель	Ан-1
(Кинематическая вязкость)• 106 при 20 оС, м2/с	9-15
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании на изделиях из конструкционной стали (СТ-40), МПа	—
через 5 ч	8-10
через 24 ч	
Предел прочности на отрыв на изделиях из стали 10Х18Н10Т через 24 ч, МПа	5-8
Остаточная прочность, % от исходной после воздействия	
-196 оС в течение 1000 ч	100
150 оС в течение 1000 ч	—
150 оС в течение 500 ч	100
200 оС в течение 5 ч	—
250 оС в течение 5 ч	—
250 оС в течение 10 ч	—
300 оС в течение 5 ч	—
300 оС в течение 10 ч	—
температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч	100
температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч	—
климатического старения при 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток	



Анатерм-1

	климатического старения при 60 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток	98
	морской воды при 35 оС в течение 30 суток	—
Диапазон рабочих температур, оС		От -196 до 150

По вопросам приобретения Анатерм-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов