

**Внешний вид:**

- Компонент А - прозрачная однородная жидкость желто-коричневого цвета;
- Компонент Б - прозрачная однородная жидкость розового цвета.

Техническая консультация

Время схватывания на образцах из стали 12Х18Н10Т, мин, не более	5
Предел прочности при отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т при температуре 20-25°С через 24 ч, МПа не менее	35
Предел прочности при отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т при температуре 200°С после прогрева в течение 1 ч при температуре 200°С, МПа, не менее	10
Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 20-25°С через 24 ч, не менее	20
Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 250°С после прогрева в течение 1 ч при температуре 250°С, МПа, не менее	5
Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 20-25°С после прогрева выдержки в течение 1 ч при температуре 196°С, МПа, не менее	10

По вопросам приобретения Анатерм-106 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов