Герметик Анатерм-117 — термостойкий высокопрочный анаэробный герметик. Герметик наносят на место соединения с помощью капельницы флакона, кисти или специального дозатора. Температура эксплуатации всех термостойких высокопрчных герметиков Анатерм, °С: -196 … +250.

Герметик Анатерм-117 область применения

- контровки и герметизации неразборных резьбовых соединений,
- неразъемных гладких (фланцевых) соединений,
- неразъемных цилиндрических соединений,
- для уплотнения неразъемных беспрокладочных и прокладочных (комбинированных) соединений, работающих в жидких и газообразных средах, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию ударных нагрузок и вибрации при повышенных температурах и в агрессивных средах.

Техническая консультация

Технические характеристики Спецмарки герметиков Анатерм-117ВМ

Марка герметика	Вязкость, мПа.с	Предел прочности на сдвиг при отвинчивании через 5 ч. , МПа	Остаточная прочность после воздействия температуры 300°С в течение 10 ч, %	Максимальная величина уплотняемого зазора, мм
Анатерм-260	100 — 300	14 — 17	40	0,15
Анатерм-117	800 — 1500	17 — 21	46	0,2
Анатерм-117ВМ	2 000 — 6 000	17 — 19	75	0,3

По вопросам приобретения Анатерм-117ВМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов