ТУ 2257-321-00208947-2000 (изм. №1,2,3,4)

Анаэробный клей Анатерм®-1У предназначен для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых соединений при сборке, а также для устранения микропор и трещин.

Анатерм®-1У обладает высокой проникающей способностью и предотвращает коррозию.

Анатерм®-1У представляет собой односоставную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

ПРЯМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для герметизации микропор и микротрещин в сварных швах и околошовной зоне, литье, прокате, штампованных и прессованных деталях, а так же для контровки и фиксации резьбовых и гладких соединений в промышленности. Герметик может применяться в изделиях, подвергающихся воздействию радиации, вибрации, ударных нагрузок в широком интервале температур и давлений в условиях эксплуатации. Анаэробный универсальный герметик средней прочности АНАТЕРМ-1У отверждается в узких зазорах металлических изделий при нарушении контакта с кислородом воздуха. Собранные узлы имеют химическую и термическую устойчивость к нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей.

Особые свойства

Герметик применяется для стопорения, герметизации, контровки гладких и резьбовых соединений из различных металлов и сплавов (кадмированные, оцинкованные, анодированные, фосфатированные и др.).

Диапазон температур

эксплуатации От -196°C до +150°C — кратковременно до +175°C (1 час)

Условия применения

Стандартная резьба (метрическая, трубная, конусная и т.п.) Метрическая макс. M10, зазор не более 0,10 мм.

По вопросам приобретения Анатерм 1У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: