

**ТУ 2257-421-00208947-2003****Описание**

Анаэробный герметик Анатерм-4 применяется для контровки и уплотнения резьбовых, гладких и фланцевых соединений, контактирующих с различными жидкими и газообразными средами в широком диапазоне температур и давлений.

Техническая консультация**Технические характеристики**

Внешний вид	однородная жидкость светло-желтого цвета без механических примесей
Кинематическая вязкость при температуре (20,0±0,1)°С, мм ² /с	120-170
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа, с активатором, не менее	3,0
Время отверждения с активатором, час, не более	6
Стабильность свойств композиции после выдержки при температуре (48±2)°С в течение 240 часов:	
а) нарастание вязкости, %, не более	20
б) предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа, не менее	3,0

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

По вопросам приобретения Анатерм 4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анатерм 4

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов