Анаэробный герметик АНАТЕРМ-505М предназначен для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Анаэробный герметик экономичен в применении, так как на соединение требуется 2-5 капель взависимости от величины герметизируемого узла.

АНАТЕРМ-505М работоспособен в различных средах, в том числе, в машинном масле, дизельном топливе, бензине, тосоле.

АНАТЕРМ-505М представляет собой наполненный тиксотропный состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2)°С (А/6/20), мПа•с	15 000-25 000
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2)°С (А/6/20 или А5/2), мПа•с	80 000-100 000
Предел прочности при отрыве на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавов, МПа — через 3 часа, не менее — через 24 часа, не менее	 2 9

Время схватывания на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавов, мин.	20-40

По вопросам приобретения Анатерм-505М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: