



ТУ 2257-399-00208947-2004

Анатерм®-6 является высокопрочным анаэробным клеем общего применения, предназначенным для фиксации и уплотнения неразъемных резьбовых, цилиндрических и фланцевых соединений в промышленности.

Анатерм®-6 представляет собой однородную жидкость ярко красного цвета, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством отверждаться в узких зазорах между металлическими поверхностями при отсутствии контакта с кислородом воздуха.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя		Норма
Кажущаяся вязкость по Брукфилду при температуре (20,0+/-0,1) град.С, мПа*с		15000-30000
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа		8,0-15,0
Время отверждения, ч		8-24
Остаточная прочность, % от исходной, после воздействия		
	+100 град.С в течение 850 часов	100
	-60 град.С в течение 1500 часов	100
	морской воды в течение 12 месяцев	100
Максимально допустимый зазор, мм.		0,40
Температурный диапазон эксплуатации, град.С		-60... +150



Анатерм-6

По вопросам приобретения Анатерм-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов