



ТУ 2257-421-00208947-2003

Анатерм-4 (АН-4) способен длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в узких зазорах на металлической поверхности при температуре (15-30)°С и при отсутствии контакта с кислородом воздуха.

Время достижения рабочей прочности при комнатной температуре (15-30)°С происходит в течении 6-ти часов на любой металлической поверхности с использованием активаторов КВ или КС. С целью ускорения отверждения допускается нагрев не выше (100-120)°С.

Герметик анаэробный Анатерм-4 (АН-4) применяется для фиксации деталей, контровки, уплотнения и герметизации изделий, контактирующих с различными жидкими и газообразными средами, подвергающихся воздействию вибрации, ударных нагрузок в широком интервале температур и давлений.

Прочность герметика снижается с увеличением зазоров и температуры, в связи с чем для каждого конкретного случая применения герметика Анатерм-4 необходимо проводить испытания опытных образцов-имитаторов с учетом рабочих параметров.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев

По вопросам приобретения Анатерм АН-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов