



АНОКС используется для защиты медной поверхности от окисления:

- при межоперационном хранении печатных плат;
- после химического меднения без электролитической затяжки;
- после удаления олова или сплава олово-свинец с медного рисунка схемы;
- после снятия резиста со слоев МПП или с медного рисунка схемы.

Процесс обработки чрезвычайно прост и выполняется путем погружения заготовки в раствор на 3-5 минут при температуре 20 — 250С.

Состав, мл/л:

Антиокислитель «АНОКС»..... 80 — 100

Хранение заготовок в течение 1-2-х месяцев в условиях цеха не вызывает каких-либо признаков окисления.

По вопросам приобретения **АНОКС - антиокислитель** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: