



Антифрикционные эпоксидные компаунды позволяют:

- повысить износостойкость узлов трения, что увеличивает срок службы станков
- совместить в одной операции формование точных поверхностей трения и их точную ориентацию относительно других поверхностей (не нужна пригонка при сборке)
- исключить операцию шабрения металла
- отказаться от применения цветных металлов (бронзы, цинкового сплава)
- использовать чугунное литье с дефектами поверхности.

Назначение компаундов:

- высокопроизводительное точное формование покрытий и ремонт направляющих скольжения и других узлов трения металлорежущих станков (винтообразных, реечных, гидростатических передач, отверстий под пиноли задних бабок, крупногабаритных подшипников скольжения)
- получение высокоточных (погрешность 3- 5 мкм) отверстий гильз длиной более 1 м и с большим отношением длины к диаметру.

[Техническая консультация](#)

**Эпоксидные компаунды**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифрикционный эпоксидный компаунд УП-5-222, УП-5-251, УП-5-250

| Марка    | Внешний вид, характеристика            | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С | Время желатинизации, час/град.С | Режим отверждения, час/град.С | Разрушающее напряжение, МПа |            |            |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
|          |                                        |                                                     |                                 |                               | при растяжении              | при сжатии | при изгибе |
| УП-5-222 | Антифрикционный пастообразный материал | —                                                   | —                               | 24/20 + 4/80                  | —                           | 95 — 110   | —          |
| УП-5-251 | Антифрикционный пастообразный материал | —                                                   | —                               | 24/20 + 4/80                  | —                           | 95 — 100   | —          |
| УП-5-250 | Антифрикционный литевой материал       | —                                                   | —                               | 24/20 + 4/80                  | —                           | 75 — 80    | —          |

По вопросам приобретения **антифрикционных эпоксидных компаундов УП-5-222, УП-5-251, УП-5-250** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов