



ТУ 2422-111-05757618-2002

Техническая консультация

<ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Показатель
Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей, допускается легкая опалесценция
Плотность, г/см ³ , в пределах	1,032 — 1,036
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 25
Фракционные данные:	
температура начала перегонки, °С, не ниже	100
массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 115 °С, %, не более	55
Коррозионное воздействие на металлы, мг, не более:	
медь	8
латунь	8
сталь	8
припой	12
чугун	9
алюминий	19
Набухание резин:	
изменение объема, %, не более	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз «ОЖ-25П»

Показатель активности водородных ионов, (единицы pH), в пределах

7,5 — 10

По вопросам приобретения Антифриз «ОЖ-25П» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов