



Антифриз «АРКТОН-40» разработан для использования во всех типах систем охлаждения автомобиля. Это продукт на основе этиленгликоля обеспечивает прекрасную защиту от замерзания, перегрева, эрозии, коррозии (включая алюминий), вспенивания и образования накипи за счет использования в них сбалансированного пакета присадок. Не оказывает разрушающего действия на резиновые шланги и детали. Обладают эффективными смазывающими свойствами. Флуоресцентный краситель, применяемый в антифризе «АРКТОН-40», позволяет определить места даже незначительных течей в системе охлаждения автомобиля и другого промышленного оборудования (места возможных утечек следует осветить ультрафиолетовой лампой).

Состав: этиленгликоль, подготовленная вода, ингибиторы коррозии, пеногаситель, краситель.

Срок эксплуатации: 3 года или 100000 км

Техническая консультация

Показатели	Фактические значения	Значения ТУ 20.59.43-003-48793337-2018
Внешний вид	Соответствует	Прозрачная жидкость зеленого цвета, без механических примесей
Плотность, г/см ³ при 20°C	1,072	1,065-1,080
Температура начала кристаллизации, не выше °C	-40	-40
Температура кипения при 760 мм. рт. ст, °C	+108	+108
Щелочность, см ³	12,5	Не менее 10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водородный показатель (РН) при 20°C (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)		8,5	7,5-9,5
Вспениваемость (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)	объем пены через 5 мин. при 88°C, см ³	18,0	30
	время исчезновения пены, сек	2,0	5
	медь М1	0,03	0,1
	латунь Л63	0,04	0,1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м², сутки*	припой ПОС-40-2	0,07	0,2
	алюминий Ал-9	0,05	0,1
	чугун Сч18-36	0,03	0,1
	сталь 20	0,03	0,1
Набухание резины, % (изменение объема при 100°C в течение 72 часов)*	резина марки 57-5006	0,7	5
	резина марки 57-7011	0,7	5

* Показатели коррозионного воздействия на металлы и набухание резины гарантируются соблюдением технологического регламента при производстве с проведением испытаний не реже одного раза в квартал.

По вопросам приобретения Антифриз зелёный -40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов