



Применение:

Основанием под покрытие композиции «Антикор МПБ-2М» может служить бетон, дерево, керамика, металл, рубероид. Основание должно быть тщательно очищено от пыли, не должно иметь неровностей, глубоких вмятин и раковин. Перед нанесением полимерный и битумный составы смешиваются в соотношении 9:1 мас. частей при помощи малой механизации до однородного состояния. Нанесение мастики производится при температуре окружающего воздуха не ниже 5°C методами безвоздушного распыления, валиками, кистями и т.п. в несколько слоев. Количество наносимых слоев определяется назначением изолирующего покрытия. Время сушки каждого слоя 3 часа. Разовый расход композиции на каждый слой не должен превышать 1 кг на 1 м². Вулканизация образующейся пленки происходит при отсутствии атмосферных осадков.

Транспортировка:

Композиция «Антикор МПБ-2М» транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в интервале температур до +50°C в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на этих видах транспорта.

Хранение:

Гарантийный срок хранения композиции «Антикор МПБ-2М» устанавливается 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения антикор МПБ-2М /полимерно-битумная композиция и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикор МПБ-2М /полимерно-битумная композиция

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов